



RapidoWITT®

Der Hochleistungs-Estrichzement

RapidoWITT® ist die Lösung für zeitkritische Baustellen. Unser Hochleistungs-Estrichzement incl. Trocknungsbeschleuniger sorgt für eine schnelle Belegreife und optimale Verarbeitbarkeit.

Technische Daten

Richtrezeptur je Estrichpumpe (MV = 1 GT : 7,5 GT)



2 Sack **RapidoWITT®** 20 kg (= 40 kg **RapidoWITT®**)
300 kg Gesteinskörnung trocken (Sieblinie A/B 0-8 mm)
Es dürfen keine weiteren Zusatzmittel beigemischt werden!

- mindestens 2 Stunden verarbeitbar*
- begehrbar nach 12 Stunden*
- CM Feuchte: ≤ 2,0% nach ca. 10 Tagen*
- Festigkeit: ≥ CT C35 F5*
- Schwindklasse SW 2 (schwindreduziert)*



Technischer Service

- Eignungsprüfung (inkl. Prüfzeugnis) auf der Baustelle
- Probematerial und Beratung auf der Baustelle
- Prüfberichte und Aufheizprotokolle für die Baustelle



Lieferform



20 kg Sack
(64 Sack je Palette = 1,28 to)

Siloware (lose)



RapidoWITT® - Zement, wie ihn sich Estrichleger wünschen!



Premiumqualität aus Tradition.

Portlandzementwerk

Wittekind

Hugo Miebach Söhne GmbH & Co. KG

RapidoWITT®

Der Hochleistungs-Estrichzement

- kein Klebeeffekt
- geschmeidiges, leichtes Verarbeiten
- niedriger Wasseranspruch
- helle Eigenfarbe für farbig, gestaltete Zementestriche
- keine Zumischung von chemischen Additiven erforderlich
- sehr kurze Austrocknungszeiten
- geeignet für den Industriebau
- innen und außen zu verwenden
- **RapidoWITT®** ist ein CE gekennzeichnete Portlandzement CEM I gemäß DIN EN 197-1 und somit keine Sonderkonstruktion für den Estrichbau.
- **RapidoWITT®** sollte ausschließlich für die CT-Estrich Herstellung verwendet werden.

Für folgende Estrichanwendungen

- auf Dämmung (mit/ohne Fußbodenheizung)
- auf Trennschicht
- im Verbund

Die positiven Eigenschaften von **RapidoWITT®**, die richtige Zusammensetzung des Estrichs und das handwerkliche Können des qualitätsbewussten Estrichlegers sind die besten Voraussetzungen für den zufriedenen Bauherren.

Portlandzementwerk Wittekind
Hugo Miebach Söhne GmbH & Co. KG
Hüchtchenweg 1
59597 Erwitte

Tel.: +49 2943 893 - 0
www.rapidowitt.de
info@rapidowitt.de



*Die Kennwerte basieren auf Untersuchungen unserer Anwendungstechnik und des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF) in Troisdorf, die jeweils unter Laborbedingungen vorgenommen wurden, sowie auf praktischen Erfahrungen. Umgebungsbedingungen, Arbeitsausführungen, Estrichenddicke, Witterungsbedingungen, Zement- und Wassergehalt sowie Sandmenge und Sandqualität haben einen großen Einfluss auf die Kennwerte. In Abhängigkeit von den genannten sowie weiteren Faktoren kann es im konkreten Fall daher auch zu abweichenden Werten kommen. Die genannten Angaben und Kennwerte werden somit weder zugesichert noch ersetzen sie die Eignungsprüfungen des Verarbeiters vor Ort. Für die Herstellung von Estrich sind die gültigen Normen, Regelwerke sowie BEB-Hinweisblätter anzuwenden.

